



コンクリート床から発生する粉塵や粉化をおさえます！



コンクリート床専用樹脂ワックス

ペンギン コンクリートシーラー

特長

1. 作業性がよい
水性タイプで粘度が低いのでモップで手軽に塗布できます。
また、水性タイプの樹脂シール剤ですので乾燥が早く再塗布が容易にできます。
2. 密着性がよい
コンクリート床にもきれいに密着します。
3. 樹脂皮膜がコンクリートを保護します
汚れの原因となる水や油の混入を防ぎます。
4. 光沢が優れています
5. 経済的です
使用量が従来油性タイプに比べて約1/5で塗布できるので経済的です。

PENGUIN WAX CO.,LTD.

ペンギン コンクリートシーラー

業務用

NET.18L

(水性フロアポリッシュポリマータイプ)

用途

コンクリート、カラークリート、モルタル、テラゾー、石材、その他多孔質の床を堅くて強じんな樹脂塗膜でコートし、床から発生する粉塵を屋内の空气中に飛散するのを防止します。また、水や薬品、油などによる浸食からも床を守ります。

塗布面積

ペンギン コンクリートシーラー、1缶(18L)で塗布できる面積は、床の材質及び塗布回数により下記表が目安となります。

塗布回数 床 材	1回塗り	2回塗り	3回塗り
コンクリート (うちっばなし)	300㎡	200㎡	120㎡
テラゾー 大理石	570㎡	285㎡	190㎡

使用上の注意

- コンクリートの完全硬化後(施工後30日間以上)に使用してください。
- コンクリート床のアクやアルカリ性が強い場合、樹脂皮膜をおかして密着不良や粉末化することがありますので注意してください。
- コンクリート床表面の温度が5℃以下の時は、使用しないでください。
- 一度使用したコンクリートシーラーは腐敗の原因となりますので、もとの容器に戻さないでください。
- ペンギンコンクリートシーラーは塗料ではなく、屋内用の樹脂ワックスです。水による白化や剥がれが生じることがあります。塗膜面に水や薬品、油などがこぼれた場合は、すみやかに拭き取ってください。
- 使用後は密栓をし、凍結したり40℃以上の高温にならない場所で保管してください。

使用法

1. コンクリート、モルタル床などのゴミ、ホコリをきれいに掃除機などで吸い取ってください。
2. コンクリート床でアクがひどい場合や、テラゾー床、石材床の場合は、ダイヤモンドクリン(床用中性洗剤)などの希釈液を用いてナイロンブラシなどで表面を洗浄してください。
3. 洗浄汚水をウェットバキューム等で手早くきれいに回収し、その後水拭きをするか、水洗いを充分に行い水分を完全に取り、よく乾燥させてください。
4. きれいなモップでペンギンコンクリートシーラーをムラなく均一に塗布してください。
5. テラゾー床や石材床には2~3回、コンクリート床やモルタル床には3~4回塗り重ねるのが理想的です。
6. 日常の手入れはゴミ、ホコリを帯電モップで拭き取ってください。また部分的な汚れはダイヤモンドクリンなどの希釈液でモップ拭きしてください。
7. コンクリート床に塗布したペンギンコンクリートシーラーの補修はダイヤモンドクリンなどの希釈液で洗浄後、充分乾燥させたのちに部分的にコンクリートシーラーを塗布するか全面的に再塗布してください。



※ご使用の際は商品に記載されている「使用上の注意」「取扱上の注意」をよくお読みください。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>
ペンギンワックス株式会社
本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131

ご用命は：

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390
横浜営業所 横浜市北区北新横浜1-3-1-301 (〒223-0059) TEL045(546)9931 FAX045(546)9930
北陸営業所 金沢市ニツ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
広島営業所 広島市西区観音新町2-10-17 (〒733-0036) TEL082(297)1481 FAX082(297)1482
高松営業所 高松市鶴町903-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

- このカタログに記載の内容は、2009年9月1日現在のものです。
- 商品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。