

超強力アルカリ表面洗浄剤

業務用

ダイヤワックスセーバー
S AVER

深洗力!

樹脂塗膜深層部に抱き込まれた
汚れ、黒ずみをすっきり落とす!



※深洗力を使用した
実際の洗浄作業画像です

ハード
スクラブに
最適!

ハードスクラブとは、洗剤を塗布し、浸透させてから、汚れて
黒ずんでいる表面塗膜を除去するように洗浄を行う方法です。



Net.18!

PENGUIN WAX CO.,LTD.

ハード
スクラブに
最適!

普通の表面洗浄では落ちない汚れに 深く洗浄しても剥離はしない!

1 超強力浸透洗浄! ※優れた表面塗膜除去性能

樹脂ワックスの塗膜表面に浸透し、汚れた樹脂塗膜表面層が溶解除去できる超強力浸透型アルカリ洗剤。

樹脂塗膜を深く洗浄することができ、黒ずみ汚れの蓄積や過剰な塗膜の積層(ビルドアップ)が防止できます。

●塗膜除去性の比較(着色させた塗膜の洗浄後の画像)



●塗膜色が薄いほど塗膜がより除去されていることを示しています!

※試験方法: 白色塩ビタイルに青色に着色させた樹脂ワックス4回塗布。
インペーター17(低速モード)、青パッド、20倍希釈液塗布。2分放置後、10パス洗浄。

セーパー深洗力の洗浄メカニズム例(イメージ図)

① 洗剤塗布直後の状態

洗剤塗布後、界面活性剤が塗膜表面に浸透し、有機アルカリ系浸透剤が塗膜内部に浸透して、塗膜の溶解を促すアルカリビルダーが働き、塗膜を溶解させ、汚れを浮かせていきます。

② 浸透・洗浄中の状態

浸透剤が塗膜内部に浸透し、希釈液塗布後、5分間放置します。放置することによって、塗膜内部に液が浸透し、表面層や塗膜内部の汚れが膨潤、軟化します。その後のポリッシャー作業によって塗膜深部までの汚れが除去できます。

③ 洗浄後の状態

洗浄後の塗膜は、さらっとして、ワックスが塗布しやすい。黒ずみ汚れが残らないので、ワックス塗布後の仕上がりが良くなります。

塗布

5分放置後
洗浄

パキユーム
乾燥後

仕上

2 ベタつかずムラのない仕上がり!

塗膜内に残存しにくいアルカリ剤の適切な配合によりベタツキがないさらとした洗い上がりです。また下層の樹脂塗膜へのダメージが少ないため洗浄ムラになりにくく、ワックス塗布後の仕上がり性に優れます。

3 スムーズな作業性!

- 泡切れが良いので汚水回収作業がスムーズ!
- 除菌剤配合! (※第4級アンモニウム塩)
- すがすがしいフレッシュハーブの香り!

■標準希釈倍率 ●用途、汚れに応じて希釈倍率を加減してください。 ●40~50℃の温水で希釈するとより効果的です。

用途	希釈倍率	推奨パッド
重汚染(樹脂ワックス塗膜内部の汚れ、黒ずみ除去)	20~30倍	・パワースクラブパッド ・コンボジットゴールドパッド ・緑または青パッド
軽汚染(樹脂ワックス塗膜表面の汚れ除去)	50~100倍	・コンボジットシルバーパッド ・青または赤パッド

■ 用 途

化学床材及び樹脂ワックスが塗布された床の表面洗浄剤として使用します。

■ 使用上の注意

●用途以外には使用しないでください。●対象物によっては、変色や脱色をおこすことがありますので目立たない場所で異常のないことを確認してからご使用ください。●洗剤分が対象面に残りますと変色などの悪影響を起すおそれがありますので洗浄後は水拭きを充分行ってください。●リノリウム、リノタイル、ラバータイル、白木は変色を起す場合がありますので使用しないでください。●凍結する場合や40℃以上の高温になる場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。(保管期限 製造後2年間)

環境配慮

- 環境ホルモン対応
環境省「内分泌攪乱作用を有すると疑われる物質(65物質)」を使用しておりません。
- PRTR 法非該当
- シックハウス・シックスクール配慮
シックハウスの原因としてあげられた厚生労働省指針値該当成分(ホルムアルデヒドなど13物質)については、これらを原料として使用しておりません。



URL <http://www.penguinwax.co.jp>
ペンギンワックス株式会社
 本社:工場 大阪市東成区東中本3-10-14(〒537-0021) TEL06(6973)9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03(3387)9381 FAX03(3388)3350
 名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052(824)1711 FAX052(824)1714
 大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06(6973)9131 FAX06(6976)1456
 福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092(451)9411 FAX092(441)0512
 札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011(742)3701 FAX011(742)3713
 仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022(239)5161 FAX022(283)3390
 北陸営業所 金沢市二ツ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076(224)4281 FAX076(224)4285
 広島営業所 広島市西区観音新町2-10-17 (〒733-0036) TEL082(297)1481 FAX082(297)1482
 高松営業所 高松市鶴市町977-1 (〒761-8032) TEL087(881)5067 FAX087(881)0716

ご用命は:



- このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
- このカタログ記載の内容は、2015年7月1日現在のものです。
- 商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

PRINTED WITH
SOY INK
 15-07-BP-10-V1